



発行番号：第14A4226号

発行日：平成27年 3月20日


## 品質性能試験報告書

依頼者           スタイルシート

試験名称           建築工事に用防音シートの性能試験

標記試験結果は本報告のとおりであることを証明します。

一般財団法人 建材試験センター  
中央試験所長 黒木 勝  
埼玉県草加市稲荷5丁目21番20号



## 品質性能試験報告書

|      |  |    |       |           |          |                  |
|------|--|----|-------|-----------|----------|------------------|
| 試験名称 | 建築工事中用防音シートの性能試験   |    |       |           |          |                  |
| 依頼者  | スタイルシート  |    |       |           |          |                  |
| 試験項目 | 引張強さ, 引裂強さ   |    |       |           |          |                  |
| 試験片  | <p>一般名称 : 建築工事中用防音シート</p> <p>試料の寸法 : 1.8m×3.4m×0.6mm</p> <p>試験片寸法 : 引張強さ ; 300mm×50mm<br/>引張強さ ; 150mm×75mm (試験片中央に10mmの切り込みを有する。)</p> <p>数量 : 試験項目・方向毎に3片</p> <p>備考 : 試料から中央試験所職員が試験片を採取した。</p> |    |       |           |          |                  |
| 試験方法 | JIS A 8952 (建築用工事シート) に準じて行った。   |    |       |           |          |                  |
| 試験結果 | 試験項目   | 方向 | 試験体番号 | 引張強さ<br>N | 伸び<br>mm | 引張強さ×伸び<br>kN・mm |
|      | 引張強さ   | 長手 | 1     | 823       | 43       | 35.4             |
|      |  |    | 2     | 839       | 44       | 36.9             |
|      |  |    | 3     | 798       | 43       | 34.3             |
|      |  |    | 平均    | —         | —        | 35.5             |
|      |  | 幅  | 1     | 669       | 45       | 30.1             |
|      |  |    | 2     | 697       | 44       | 30.7             |
|      |  |    | 3     | 646       | 43       | 27.8             |
|      |  |    | 平均    | —         | —        | 29.5             |

つづく