

# 防災性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

日防試第 CT-R02-004 号  
令和2年1月23日

スタイルシート 殿

公益財団法人日本防災協会  
理事長 鷲坂 長 美



令和2年1月17日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は  
下記及び別紙「防災性能試験結果明細書2」のとおりです。

### 記

|      |              |       |        |           |      |
|------|--------------|-------|--------|-----------|------|
| 適合区分 | 洗たく等種類別の試験結果 | 洗たくなし | 水洗い洗たく | ドライクリーニング | 温水浸漬 |
| 適合   |              | ---   | ---    | ---       | 適合   |

|      |          |
|------|----------|
| 試験番号 | C1200005 |
|------|----------|

|        |                            |                 |                            |
|--------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| 物品の種類  | 工事用シート                     | 商品名<br>又は<br>銘柄 | 防音シート(LAILI) (1.6mm)       |
| 素材・混用率 | ポリエステル 100%                |                 |                            |
| 組織     | 平織                         | 質量              | 1,380g/m <sup>2</sup>      |
| 番手     | タテ<br>1000D<br>ヨコ<br>1000D | 密度              | タテ<br>9/インチ<br>ヨコ<br>9/インチ |
| 備考     | PVC樹脂コーティング加工              |                 |                            |

## 防災性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

CT-R02-004

| 洗たく等の種類         |      | 温水(50±2℃)30分処理 |                      |               |        |               |      |     |
|-----------------|------|----------------|----------------------|---------------|--------|---------------|------|-----|
| 測定項目            | 残炎時間 | 残じん時間          | 炭化面積                 | 測定項目          | 炭化長    | 測定項目          | 接炎回数 |     |
| 適合基準<br>試験No.   | 5秒以下 | 20秒以下          | 40cm <sup>2</sup> 以下 | 適合基準<br>試験No. | 20cm以下 | 適合基準<br>試験No. | 3回以上 |     |
| 2分<br>加熱        | 1    | 0              | 0                    | 33            | 1      | ---           | 1    | --- |
|                 | 2    | 0              | 4                    | 33            | 2      | ---           | 2    | --- |
|                 | 3    | 1              | 17                   | 34            | 3      | ---           | 3    | --- |
| 着炎後<br>6秒<br>加熱 | 1    | 1              | 1                    | 7             |        |               | 4    | --- |
|                 | 2    | 1              | 1                    | 7             |        |               | 5    | --- |

| 洗たく等の種類        |      |       |                    |               |      |               |      |  |
|----------------|------|-------|--------------------|---------------|------|---------------|------|--|
| 測定項目           | 残炎時間 | 残じん時間 | 炭化面積               | 測定項目          | 炭化長  | 測定項目          | 接炎回数 |  |
| 適合基準<br>試験No.  | 秒以下  | 秒以下   | cm <sup>2</sup> 以下 | 適合基準<br>試験No. | cm以下 | 適合基準<br>試験No. | 回以上  |  |
| 1分<br>加熱       | 1    |       |                    |               | 1    |               | 1    |  |
|                | 2    |       |                    |               | 2    |               | 2    |  |
|                | 3    |       |                    |               | 3    |               | 3    |  |
| 着炎後<br>秒<br>加熱 | 1    |       |                    |               |      |               | 4    |  |
|                | 2    |       |                    |               |      |               | 5    |  |

| 洗たく等の種類        |      |       |                    |               |      |               |      |  |
|----------------|------|-------|--------------------|---------------|------|---------------|------|--|
| 測定項目           | 残炎時間 | 残じん時間 | 炭化面積               | 測定項目          | 炭化長  | 測定項目          | 接炎回数 |  |
| 適合基準<br>試験No.  | 秒以下  | 秒以下   | cm <sup>2</sup> 以下 | 適合基準<br>試験No. | cm以下 | 適合基準<br>試験No. | 回以上  |  |
| 1分<br>加熱       | 1    |       |                    |               | 1    |               | 1    |  |
|                | 2    |       |                    |               | 2    |               | 2    |  |
|                | 3    |       |                    |               | 3    |               | 3    |  |
| 着炎後<br>秒<br>加熱 | 1    |       |                    |               |      |               | 4    |  |
|                | 2    |       |                    |               |      |               | 5    |  |

注 \* は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す