



発行番号：第18A1057号
発行日：平成30年 8月 7日


品質性能試験報告書

依頼者 ス タ イ ル シ ー ト

試験名称 メ ッ シ ュ シ ー ト の 性 能 試 験

標記試験結果は本報告のとおりであることを証明します。

一般財団法人 建材試験センター
中央試験所長 真野 孝次
埼玉県草加市稻荷5丁目21番20号



品質性能試験報告書

試験名称	メッシュシートの性能試験						
依頼者	スタイルシート						
試験項目	単位面積質量，引張強さ及び伸び，引裂強さ						
試験体	名称 ¹⁾ ：メッシュシート 商品名 ¹⁾ ：メッシュシート 種類 ¹⁾ ：2類防炎 材質 ¹⁾ ：PVC 寸法：幅1m×長さ1m 数量：1枚						
	[備考] 搬入された試験体から，建材試験センター職員が試験片を採取し試験に供した。 なお，試験体の方向は任意に定めたものである。						
	注 ¹⁾ 依頼者提出資料による。						
試験方法	単位面積質量の測定は，JIS A 6008（合成高分子系ルーフィングシート）に準じて行った。 引張強さ及び伸び試験及び引裂強さ試験は，JIS A 8952（建築工事用シート）に準じて行った。 なお，試験速度は200mm/minで行った。						
試験結果	試験項目		試験結果			平均	
	単位面積質量	長さ (mm)	301	300	300	—	
		幅 (mm)	301	300	300	—	
		質量 (g)	12.6	12.4	12.5	—	
		単位面積質量 (g/m ²)	139	138	139	139	
	引張強さ及び伸び	糸本数 (本 / 幅 30cm)	縦糸	299			—
			横糸	260			—
		引張強さ (N)	縦	549	549	542	547
			横	497	488	492	492
		伸び (mm)	縦	29.9	30.6	30.0	30.2
			横	38.3	37.3	36.3	37.3
	引裂強さ	引裂強さ (N)	縦	93	98	93	95
			横	99	96	98	98
		引張強さに対する 引裂強さの割合 (%)	縦	—			17
横			—			20	
試験期間	平成30年 7月 2日 ~ 4日						
担当者	材料グループ 統括リーダー 主幹		藤 卷 敏 之 志 村 重 顕 石 山 国 義 (主担当)				
試験場所	中央試験所						